



АЭРОЛ

Термостойкая смазка

ТУ 38 УССР 201171-79

ОПИСАНИЕ

Смазка Аэрол изготавливается на основе остаточных нефтяных масел, загущенных гидрофобизированным силикагелем, и содержит дисульфид молибдена, вследствие чего имеет черный цвет. Работоспособна при температуре от минус 25 до плюс 160 °С.

Обладает повышенными противозадирными и противоизносными свойствами, отличной термической стабильностью и водостойкостью. Применение Аэрола позволяет снизить износ оборудования и его узлов не только при высоких температурах, но в том числе и при воздействии химически агрессивных веществ, и в условиях высокой запыленности, например, на производстве цемента, кирпича, на участках помола глины, в туннельных печах сушки березового шпона.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет низкий процент испаряемости и способна работать в широком интервале температур.
- Благодаря высокому содержанию дисульфид молибдена эффективно предотвращает задиры и сваривание.
- Введенная в рецептуру антиокислительная присадка способствует повышенной работоспособности смазки.
- Превосходная водостойкость за счет загущения модифицированным силикагелем.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подшипники тяговых цепей конвейеров в сушильных камерах.
- Узлы трения раздаточных печей чугунолития.
- Другие механизмы, работающие при повышенных температурах.

ВИД ФАСОВКИ:

1 кг, 10 кг

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	АЭРОЛ
Коллоидная стабильность, % выделенного масла	6,8
Предел прочности при 20 °С, Па	527
Температура каплепадения, °С	269
Пенетрация при 25 °С, мм/ 10	277



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез».